

## Información

- Bordillo de concreto a una resistencia de  $f_c' = 210 \text{ Kg/cm}^2$  con acabado sin filos (tiburón), en todo el exterior de la periferia y delimitando el área funcional, con una dimensión de 10 x 20 cm, fabricado sobre nivel de 2.5cm respecto al nivel de piso terminado (NPT).
- Bordes a 90 grados, y con refuerzos con varilla número #3 cada 50cm y varilla número #2 tejiendo la estructura.
- El concreto lleva membrana de curado Curamax después de ser colocado y se le realizan cortes cada 2 metros una vez fraguado para permitir el desagüe y como guía de quiebre.

